



EXCELIOR MAT



Peinture laque de décoration mate à base de dispersion acrylique-uréthane en phase aqueuse


DESTINATION

Décoration des boiseries et murs neufs ou rénovation pour pièces sèches et humides, locaux tertiaires ou résidentiels (hôpitaux, résidences, locaux commerciaux, etc ...). Pour travaux de finition A (travaux soignés).

PROPRIETES

Très grande résistance au lustrage et à la rayure
Excellent tendu
Très grande facilité d'application
Résistance à l'abrasion humide classe 1 norme NF EN 13300 de février 2002
Très bon pouvoir
Séchage rapide

CARACTERISTIQUES

CERTIFICATIONS	
ASPECT DU FILM	mat tendu
MASSE VOLUMIQUE*	1.34 +/- 0,05 Kg/l
EXTRAIT SEC**	en poids : 55 +/- 2% en volume : 38 +/- 2%
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i): 140 g/l (2007), (cat. A/i): 140 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 45 g/l de COV
POINT ÉCLAIR	Non concerné
BRILLANT SPÉCULAIRE	4 +/- 2% 85°
CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005	Famille I Classe 6a/7b2
COMMENTAIRE	Selon condition atmosphérique
TEINTES	Blanc et teintes du nuancier MAESTRIA
CONDITIONNEMENT	1L - 2.5L - 10L

* (Sur le blanc) ** (Sur le blanc)

PREPARATION DES FONDS | APPLICATION

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Conditions d'application	DTU 59.1
Matériel d'application	Brosse : Dilution 0 à 3 % Rouleau poil 10/12 mm : Dilution 0 à 3 % Rouleau laqueur : Dilution 0 à 3 %. Airless : Dilution 0 à 10 %.
Rendement	10 à 12 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Diluant / Nettoyage du matériel	Eau
Séchage (20°C - 65%HR)	HP : 1 à 2 h Sec : 8 Recouvrable : 12 h



EXCELIOR MAT

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Intérieur : enduit au mortier de liant hydraulique, plaques de plâtre à épiderme cartonné, anciennes peintures adhérentes après préparations, Bois	Intérieur : bois et dérivés	Intérieur : métaux ferreux
Impression	AQUASOFT PRIMAIRE IKARPRIM	Excelior mat dilué à 3%	Zincolac O IKARLAK BF
Finition	2 couches d'EXCELIOR MAT		

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Stockage	1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Précaution d emploi	Mélanger avant emploi, utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de portée des enfants. Pour la protection individuelle, se reporter à la FDS.
Transport	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (Réglementation pour le transports de marchandises dangereuses par la route.
Gestion des déchets	Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas jeter de résidu dans l'égoût, ni dans les ordures ménagères. Veuillez déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Se rapprocher des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.