



## Informations générales

Enduit de rénovation prêt à l'emploi. Application mécanisée ; accepte de fortes épaisseurs.

### LES + PRODUITS :

- Idéal en rénovation
- Application en forte épaisseur
- Multi-supports

## Mise en œuvre

**Supports :** en intérieur, béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, plâtre et dérivé, plaque de plâtre cartonnée, ancienne peinture, gouttellette et toile de verre, mur enduit.

**Préparation des supports :** les fonds doivent être sains et secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU 59.1 et 59.4 en vigueur. Les supports doivent être parfaitement dépoussiérés.

**Condition d'application :** ne pas appliquer à une température inférieure à 8° et supérieure à 35° et hygrométrie supérieure à 70% HR.

**Astuce d'application :** sur fonds absorbants ou difficiles, nous conseillons de pulvériser une couche de Fond'Fix. pour les fortes charges, procéder en 2 temps.

- 1) Faire une première passe en forte épaisseur,
- 2) Puis une seconde passe plus fine lissée soigneusement.

**Matériel d'application :** machine airless avec débit mini de 5 litres minutes - buse 531 à 535.

**Rendement :** 1 à 3 kg / m<sup>2</sup> et par couche.

**Épaisseur d'application :** 7 mm.

**Dilution :** prêt à l'emploi - possibilité d'ajouter jusqu'à 3% d'eau au maximum si nécessaire.

**Nettoyage des outils :** à l'eau. Ne pas jeter les résidus à l'égout ; éliminer le produit et son emballage dans un centre de collecte agréé.

**Temps d'attente avant recouvrement :** après séchage complet du produit.

**Recouvrement :** impression, peinture, revêtements muraux.

## Renseignements techniques

**Conditionnement :** seau de 25kg - palette de 33 seaux et sac de 25kg - palette de 40 sacs.

**Densité :** 1,73.

**Couleur :** Naturelle.

**Conservation :** 18 mois dans un emballage d'origine non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

**Hygiène et sécurité :** appliquer et poncer le produit dans une zone aérée. pour l'application et le ponçage, utiliser des EPI - gant, lunette, masque.

**Règlementation en vigueur :** EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs. NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.

**Classement au feu :** A2 -S1 , d0.

**COV :** A+, ce produit contient moins de 1gramme de COV par litre.

FDS : consultable sur [www.sofec.net](http://www.sofec.net)