



# AQUASOFT PRIMAIRE

Impression multi-supports à base de résines alkyde et acrylique en émulsion



## DESTINATION

Peinture d'impression pour travaux neuf et de rénovation des murs et plafonds des pièces sèches et humides

## PROPRIETES

Bonne fixation des anciens fonds  
Faible teneur en COV  
Bon pouvoir opacifiant  
Grande facilité d'application

## CARACTERISTIQUES

CERTIFICATIONS	
ASPECT DU FILM	mat lisse
MASSE VOLUMIQUE	1.42 +/- 0,05 Kg/l
EXTRAIT SEC	en poids : 57 +/- 2% en volume : 38 +/- 2%
COV	Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/g): 30 g/l (2010). <b>Ce produit contient au maximum 2 g/lde COV</b>
POINT ÉCLAIR	Non concerné
BRILLANT SPÉCULAIRE	5 +/- 2 85°
CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005	Famille I Classe 4a/7b2
COMMENTAIRE	Laisser sécher 12 - 24h pour optimiser le blocage des taches
TEINTES	blanc
CONDITIONNEMENT	1L - 2.5L - 15L

## PREPARATION DES FONDS | APPLICATION

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au NF DTU 59-1.  
Les supports seront propres, sains et secs.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement matées par ponçage ou lessivage puis rincées à l'eau claire.

Sur certaines finitions en teintes vives (jaune, rouge...) et pour une meilleure opacité finale, possibilité d'appliquer une sous couche légèrement teintée.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

<b>Conditions d'application</b>	DTU 59.1
<b>Matériel d'application</b>	Brosse : Dilution 0 à 5 % Rouleau poil 10/12 mm : Dilution 0 à 5 %.
<b>Rendement</b>	7 à 9 m <sup>2</sup> /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
<b>Diluant / Nettoyage du matériel</b>	Eau
<b>Séchage (20°C - 65%HR)</b>	HP : 2h Sec : 4 h Recouvrable : à partir de 6h



## AQUASOFT PRIMAIRE

### PROCESSUS D'APPLICATION

<b>Support</b>	Anciennes peintures alkydes en phase solvant Bois et dérivés, enduit au mortier de liants hydrauliques, plaques de plâtre à épiderme cartonné, anciennes peintures acryliques adhérentes, Plâtre	Bois présentant des risques de remontées de tanins
<b>Impression</b>	AQUASOFT PRIMAIRE	IKARPRIM NORWAY
<b>Finition</b>	2 couches de finition MAESTRIA	

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

<b>Stockage</b>	1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs
<b>Précaution d emploi</b>	Mélanger avant emploi, utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de portée des enfants. Pour la protection individuelle, se reporter à la FDS.
<b>Transport</b>	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (Réglementation pour le transports de marchandises dangereuses par la route.
<b>Gestion des déchets</b>	Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas jeter de résidu dans l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Se rapprocher des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.